



Z UNION INTERIORES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Pegamento gris para enchapar Mayólicas y Cerámicos en pisos hasta 45x45cm y en paredes hasta 25x40 cm solo en interiores.

APLICACIONES

Pegamento para mayólicas y cerámicos en pisos y paredes interiores, para enchapar sobre pisos y tarrajeos nuevos. Gran trabajabilidad y rendimiento

Aspecto

Polvo de color gris.

Composición

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's)

<50 g/l

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.





CARACTERISTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

6 lts. (aprox.) de agua por bolsa de 25 Kg.

Densidad aparente

1.40 g/cm³ ± 0.1

Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

Vida de la Pasta

1 hs. (aprox.)

Tiempo de secado

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)

> 15 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

15 minutos

PRESTACION FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial Inicial (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

0.5 Mpa

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

0,5 Mpa.

Tiempo abierto (IRAM 45069 / N. UNE – EN 1346)

0,5 Mpa.- ≤10 minutos

'Estas propiedades varían por cambios de temperatura y humedad relativa.



MODO DE USO

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm. De lo contrario emparejar con la misma mezcla y dejar orear 24 hs.

PROCEDIMIENTO DE ENCHAPE

Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar Z Unión Interiores (6L por bolsa aprox.) Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.

Extender sobre el soporte paños pequeños de 1 m² máximo, peinando con un raspín para regularizar el espesor y proceder al enchape

Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos.

Cuidar especial atención, no mojar las piezas ya que la mezcla contiene retenedores de agua que evitan el quemado de la pasta. En caso de que sean mojadas por alta temperatura deben dejarse orear para permitir el ingreso de la mezcla en la pieza.

No utilizar restos de mezcla vieja que hayan quedado en los baldes.

RECOMENDACIONES

- Utilizar siempre mano de obra calificada
- Respetar el agua de amasado
- Dejar juntas de al menos 3 mm entre pieza y pieza y respetar juntas de dilatación del edificio.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a a 30°C.
- Humedecer el soporte solamente en caso de superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape
- Se recomienda el fraguado con fraguas de la gama Weber. Debe ser preparada con consistencia de pasta (3 partes de mezcla, 1 parte de agua), no lechada, para garantizar su dureza final.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El producto no es considerado peligroso; sin embargo, la exposición en tiempos prolongados puede causar irritación en la piel, irritación ocular, irritación respiratoria y puede provocar daños en los órganos. Almacenar en un lugar seco y fresco, proteger del agua y de la humedad del aire, debido a que el producto se solidifica en contacto con el agua. Evitar almacenar con ácidos. Como medida preventiva se recomienda usar los EPP's adecuados para la manipulación del producto



RENDIMIENTO

Raspín	Rendimiento por bolsa 25 kg	Consumo
N°8	6 m ²	4 kg/ m ²
N°10	5 m ²	5 kg/ m ²
N°10 d.e.	3,7 m ²	7 kg/ m ²
N°12	4 m ²	6 kg/ m ²
N°12 d.e.	3 m ²	8 kg/ m ²

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Duración 12 meses, en envase original sellado.
- Guarde los sacos bajo techo y sobre parihuelas de madera.
- Al transportar, sostenga los sacos por los extremos superior e inferior.
- Coloque los sacos en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio el saco y póngalos ordenadamente uno sobre otro.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o stretch Film.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Teléfono +51 994 268 534 o vía email a WWW.ZADITIVOS.COM.PE

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

H.T/Perú-02/2023