



Preservante de madera

Preservante Z

Descripción: Líquido de color oscuro a base de creosota cresílica 40% disolvente que actúa como protector de madera, comején, hongos, funguicida, algicida, bactericida y ovicida. Cumple con las normas FEDTT-W570 TIPO 2-MILPO6B TITW-520 Tipo 2.

Ventajas

- Fácil aplicación con brocha, pulverizador o mediante inmersión.
- Se puede aplicar pintura encima.
- Mayor duración tanto en la industria, cuero, pintura y textil.
- Controla la podredumbre.
- Detiene al comején, la hormiga, el escarabajo y otros destructores de la madera.

Usos

- Conservación de la madera.
- Conservación del cuero (hongos y manchas).
- En la industria de pinturas para evitar que se enmohezcan. Se usa en pinturas al aceite.
- En la industria textil para efectos antipudrientes.

Precauciones

- El PRESERVANTE Z se aplica con brocha o rodillo. La primera mano deberá ser abundante y a los bordes de la madera. La segunda mano puede ser aplicada 24 horas después que la primera.
- Inmersión. Para postes, durmientes y pilotes = durante 48 horas.
- Para 65 postes de 230 x 6" se necesita una poza de 2m de largo x 2.40m de ancho x 0.85cm de profundidad. Contendrá aproximadamente dos cilindros de PRESERVANTE Z.
- Madera 24 horas.
- Triplay 60 minutos.
- Inyección. Inyectar la madera que tiene con bichos con una hipodérmica descartable en la zona afectada.

Cuidados

- Utilizar guantes de jebe, usar jabón de glicerina para lavado de manos.
- Usar mascarillas para gases.
- Agítese antes de usar.
- Antes de aplicar sacar la pintura o barniz.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor información remítase a la hoja de seguridad del producto.



Rendimiento

- Varía según el tipo de madera y la porosidad.
- Con brocha rinde 15m² por galón.
- Inmersión (ver rubro aplicación).
- Inyección según el área a tratar.

Envases

- 1 Litro.
- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.

Nota: A 55 galones de PRESERVANTE Z agregar 10 galones de aguarrás.