



Impermeabilizantes para cimentaciones

Z Bitumen Pox

Descripción: Recubrimiento epóxico con base bituminosa resistente a ácidos, álcalis o como imprimante para asentamiento de masilla epóxica y recubrimiento de manta asfáltica.

Ventajas

- Membrana sumamente resistente a ácidos, álcalis e inocua para el líquido que lo contenga.
- Tiene excelentes adherencia sobre superficies secas.

Usos

- Reparación manta asfáltica.
- Desagües industriales.
- Canales.
- Donde se necesite resistencia a cualquier tipo de líquido y soluciones químicas.
- Imprimante de Z BLACK – Z KADID.

Aplicación

- Limpiar la superficie de polvo y grasas.
- Estructuralmente: sanar y resanar.
- No aplicar sobre superficies congeladas.
- Mezclar los dos componentes "A" – "B" en proporción 1/1 de volumen.
- Vaciar la parte "B" sobre la "A", batirlo durante 10 minutos.
- Manta asfáltica con plancha y espátula.

Rendimiento

- 20°C = Z BITUMEN POX x 7m² / Gal.
- 0°C = Z BITUMEN POX x 4m² / Gal.

Precauciones

- No aplicar sobre superficies congeladas.
- No se necesita calentar o adelgazar el Z BITUMEN POX.
- Se recomienda que la primera mano sea horizontal y la segunda perpendicular y se podrá asentar la masilla resistente a ácidos y álcalis.
- Mezclar lo necesario a usar.
- Manta eliminar lo malogrado de la superficie.



Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Envases

1 Galón: Parte A + Parte B