



Endurecedores de piso

## Z Piso

**Descripción:** Es una mezcla de cuarzo plastificante, sellador, antideslizante con un alto índice de dureza listo para usar.

### Ventajas

- Efecto dual: endurecedor, anti – deslizante.
- Resistente a la abrasión y al desgaste.
- Anti–deslizante aunque esté húmeda la losa.
- Mayor dureza superficial.
- No necesita preparar.
- Puede ser coloreado en rojo, verde y otros colores bajo pedido.
- Libre de V.O.C. (Componentes Orgánicos Volátiles).

### Usos

- Endurece superficialmente al hormigón dándole características de alta resistencia a la abrasión y temperatura.
- Reemplazo del terrazo.

### Aplicación

#### Sistema Espolvoreado

Aplicar directamente. Se espolvorea la mezcla sobre el área del concreto fresco en dos partes, la primera mitad se aplica frotando hasta que se incorpore bien al concreto y luego se aplica la otra mitad uniformemente. Frotar o pulir para dar acabado y aplicar el curador Z MEMBRANA BLANCO o CURET Z BLANCO, en caso de utilizar un Z PISO coloreado se recomienda utilizar los mismos curadores sin pigmento.

#### Sistema Monolítico

Mezclar en seco en proporción 1-1-1- Z PISO – arena- cemento, tratando de mantener la relación agua-cemento lo más bajo posible. Vaciar el mortero sobre la losa base antes que adquiera fragua inicial. Para obtener la adecuada penetración, frotachar una altura mínima de 0.5mm hasta obtener el acabado deseado. Recomendamos el uso de nuestro CURADOR Z.

### Rendimiento

- Tráfico liviano: 1.5Kg – 2Kg por m<sup>2</sup>.
- Tráfico mediano: 2.5Kg – 3.5Kg por m<sup>2</sup>.
- Tráfico pesado: 4Kg – 6Kg por m<sup>2</sup>.



Para dar color en obra:

Para 1m<sup>2</sup> espolvoreado con color 3.5Kg de Z PISO + 2Kg de cemento + 200gr de ocre.

Para acabado pulido: 3.5Kg de Z PISO + 50gr de Cemento + 50gr de ocre

---

### Envases

Bolsa de 25Kg. Listo para usar.

---

### Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.