



Endurecedores de piso

Z Plate

Descripción: Endurecedor de pisos con partículas metálicas para losas que van a tener desgaste, dándoles mayor resistencia a la abrasión y al impacto. Eliminando así el desprendimiento del polvillo, ofreciendo mayor duración por su distribución proporcional. Colores: verde, neutro, rojo y blanco.

Usos

En todo piso que va a ser sometido a tráfico liviano, mediano o pesado, y que va a ser sometido a desgaste y abrasión.

Ventajas

- Resistencia a los equipos con ruedas de acero.
- Aumenta la resistencia de penetración de aceites y grasas, etc.
- Disminuye el desgaste de losa.
- Bajo costo de inversión.
- Resiste mayor abrasión y desgaste que con cuarzo y gravilla.
- Aumenta la dureza superficial de la losa en un 400%.
- Reduce la absorción de agua por su densidad en la superficie.

Aplicación

Sistema espolvoreado listo a usar

Según el tipo de tráfico que va a resistir la losa, altura y diseño de la mezcla, se recomienda utilizar el sistema de espolvoreado en dos partes: la primera aplicar la mitad de la preparación y frotar, tratar de distribuir uniformemente, luego aplicar la otra parte preparada, y después utilizar nuestro curador de concreto Z MEMBRANA BLANCO.

Resultados a la compresión

Según ASTM C-109 Cubos de 50mm.

Días	Resistencias
1 día	27 MPA
3 días	34 MPA
7 días	48 MPA
14 días	62 MPA
28 días	79 MPA



Envases

- Bolsa de 25Kg. Listo para usar.
- Bolsa de 25Kg.
- Resistente a la humedad.
- Vida útil: 24 meses.
- Almacenamiento en ambiente seco y bajo techo.

Rendimiento

- Tráfico liviano: 1.5Kg x m²
- Tráfico mediano: 2.5Kg - 3Kg. x m²
- Tráfico pesado: 3Kg - 6Kg x m²
- Tráfico muy pesado: 6Kg - 12Kg x m²

Cuidados

- Evitar contacto con los ojos.
- Usar equipos de protección personal básicos como lentes, respirador con filtro para polvo y guantes.
- En contacto con los ojos lavar, con abundante agua.
- Tratar de evitar en lo posible contacto directo con la piel.
- Para mayor información respecto a los cuidados que se deben tener al trabajar con el producto favor de remitirse a la hoja de seguridad.