

Endurecedores de piso

Z Piso

Descripción: Es una mezcla de cuarzós de gran dureza y aditivos, que se incorporan superficialmente al concreto fresco brindando un alto índice de dureza y un efecto antideslizante que viene listo para usar.



Ventajas

- Efecto dual: endurecedor y antideslizante.
- Excelente resistencia al tráfico, al impacto y al desgaste.
- Resistente a la abrasión y al desgaste.
- Libre de V.O.C. (Componentes Orgánicos Volátiles).
- Es un sistema económico y fácil de aplicar.
- Deja un acabado liso fácil de limpiar y resistente a la penetración de líquidos.

Usos

- Especialmente para pisos de talleres, bodegas, parqueaderos, rampas, pisos de supermercados, terminales de transporte, zonas de carga y descarga, entre otros.

Método de aplicación

Preparación de la superficie

El concreto del piso sobre el cual se incorporará el Z Piso debe estar en estado fresco.

Aplicación

- Aplique inicialmente el 70 % de la cantidad requerida del producto espolvoreando la mezcla seca de manera uniforme cuando el concreto empiece a liberar el agua de exudación.
- Deje reposar hasta que el concreto humedezca el producto y permita la compactación de la superficie con allanadora mecánica o con llana de madera.
- A mayores temperaturas este tiempo es menor.
- Inmediatamente distribuya sobre la superficie el resto del Z Piso hasta completar la cantidad especificada por metro cuadrado. Siga el procedimiento de compactación descrito anteriormente.
- Para lograr superficies lisas, luego de haber incorporado totalmente el Z Piso, seguir alisando con llana metálica o con allanadora.
- El curado del Z Piso se hará con Z Membrana Blanco o Curet Z, aplicando el curador tan pronto se termine de afinar la superficie, sin dejar empozamientos.

Rendimiento

- Tráfico liviano : 1.5Kg - 2Kg por m2.
- Tráfico mediano : 2.5Kg - 3.5Kg por m2.
- Tráfico pesado : 4Kg - 6Kg por m2.

Para dar color en obra

- Para 1m2 espolvoreado con color: 3.5Kg de Z PISO + 2Kg de cemento + 200gr de ocre.
- Para acabado pulido: 3.5Kg de Z PISO + 50gr de Cemento + 50gr de ocre

Envases

Bolsa de 25Kg.

Almacenamiento

El producto debe de ser almacenado en su empaque original, sin abrir y sin daños en condiciones secas a temperaturas entre +5 °C y +30 °C.

Vida Útil

9 meses almacenado en su empaque original y bajo techo.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle, remítase a la hoja de seguridad del producto.