

Curador de Concreto



## Z MEMBRANA S

**Descripción:** Compuesto líquido de color transparente o blanco, formador de membrana para reducir la pérdida de agua durante el endurecimiento del concreto. Cumple con las normas ASTM C 309 TIPO I y TIPO II CLASE A. No contiene polímeros.

### Ventajas

- Facilita la retención de la humedad.
- Provee superficies sin polvo.
- Ofrece una mayor dureza superficial ya que el sistema de arrocera debilita superficialmente a la losa.
- Por la membrana que forma, el concreto se cura con su propia agua y desarrolla mayor fuerza y resistencia.
- El producto es compatible con el tarrajeo y la pintura látex, caucho y epóxico.
- El pigmento de la superficie desaparece después de los 7 días de aplicado.
- Una vez aplicado, la película no impide la adherencia de tratamientos posteriores.
- Se puede caminar ligeramente después de las 24 horas de aplicado el producto.

### Usos

- En placas y columnas inmediatamente después del desencofrado.
- En losas, techos, canales y en todo elemento de concreto.
- En todo elemento de concreto.
- Se usa también en el curado de morteros normales o impermeabilizados.
- En todo elemento de concreto horizontal y vertical.
- En losas cuando haya desaparecido la exudación del concreto (según el clima).

### Aplicación

- Se aplica puro.
- La aplicación puede ser con brocha, mochila pulverizadora, rodillo, etc.
- El curador debe aplicarse a 20 o 30 minutos después de la exudación del concreto.

### Cuidados

- Una vez aplicado evitar el tráfico pesado.
- Agitarlo antes de usar durante 1 minuto.
- Lavar la mochila pulverizadora, rodillo o brocha cada vez que se termine de aplicar el producto.

### Datos Técnicos

- Retención de Agua : según norma ASTM C 156, garantiza 0.55 kg/m<sup>2</sup> (95% de la humedad reactiva retenida) de la superficie.
- 1 gal de Z MEMBRANA S : 17 – 25 m<sup>2</sup>/Gal.
- Densidad : 1.09 ± 0.05 kg/L.

## Almacenamiento

Bajo techo a temperaturas entre 5°C y 40°C.

---

## Envases

- 1 galón
- 5 galones.
- 55 galones.
- 1000 litros (IBC).