



Curadores

Z Membrana Blanco

Descripción: Es un curador de color blanco o transparente que evita la evaporación del agua en el concreto. Cumple con las normas ASTM C309, ASTM C 156, TIPO 1 D, TIPO 2, CLASE A. No contiene polímeros

Ventajas:

- Facilita la retención de la humedad.
- Provee superficies sin polvo.
- Ofrece una mayor dureza superficial, ya que el sistema de arrocera debilita superficialmente a la losa.
- Resiste los cambios de temperatura.
- Por la membrana que forma, el concreto se cura con su propia agua y desarrolla mayor fuerza y resistencia.
- El producto es compatible con el tarrajeo y la pintura látex, caucho, epóxica.
- El pigmento de la superficie desaparece después de los 7 días de aplicado.
-

Usos:

- En placas, columnas, inmediatamente después del desencofrado.
- En losas, techos, canales.
- En todo elemento de concreto.
- Se puede utilizar también en climas fríos.
- En climas de altas temperaturas, recomendamos el CURET Z o Z SOL BLANCO.
- Se usa también en el curado de morteros normales o impermeabilizados.
- En todo elemento de concreto horizontal y vertical.
- En losas cuando haya desaparecido la exudación del concreto (según el clima).

Aplicación

- La aplicación puede ser con brocha, mochila pulverizadora, rodillo, Etc.
- El Curador debe aplicarse a 20 o 30 minutos después de exudación del concreto.

Cuidados

- Evitar el tráfico sobre la superficie en donde ha sido aplicado el curador.
- Agitarlo antes de usar.
- Lavar la mochila pulverizadora, rodillo o brocha cada vez que se termine de aplicar el producto Z MEMBRANA BLANCO.

Datos Técnicos

- Retención de Agua: según norma ASTM C-156, garantiza 0.55 kg/m² (95% de la humedad reactiva retenida) de la superficie.
- 1 Gal Z MEMBRANA BLANCO = 25 - 30 m²/Gal.
- Densidad = 1.17 kg / L.

Presentación

- Galón.
- 5 galones.
- 55 galones

Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
- Un año desde su fecha de fabricación.

Seguridad

- Se recomienda el uso de guantes y lentes. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.