

Desmoldantes

Z DESMOLAC PU

Descripción: Laca desmoldante de poliuretano para protección de encofrado y mejor acabado del concreto caravista.

Forma una capa de alta dureza que protege del agua y álcalis del concreto.

Usos

- Se utiliza para proteger los encofrados, tanto de triplay como de madera, lo que le dará mayores usos que al ser tratado con petróleo.
- Laca desmoldante para encofrados de madera y triplay que serán usados en la elaboración de concreto caravista.
- Se utiliza también como una buena laca para el acabado de muebles, puertas, barandas, ventanas de madera.
- Para la protección de pisos de parquet.

Datos Técnicos

Densidad:	1.00 ± 0.04 g/cm ³ .
Color:	Ligeramente amarillo.
Aspecto:	Líquido.
Puesta en servicio:	24 horas
Base química:	Resina de poliuretano monocomponente.

Ventajas

- Puede ser aplicado con brocha y/o rodillo.
- Excelente adherencia a la madera.
- No mancha el encofrado.
- No se necesita persona experimentada para la aplicación.
- Permite mayor cantidad de uso del encofrado de triplay, debido a la buena dureza de la película que se forma.
- Utilizándolo con SOLVENTE ZP mejora el rendimiento a bajo costo.
- Mejora el acabado del encofrado

Aplicaciones

- 1er Paso: Lijar el triplay en sentido contrario al hilo con una lija muerta y limpiarla.
- 2do Paso: Masillar con Z PORO la plancha de triplay y rellenar los desniveles que pueda tener la plancha. Una vez que se haya secado la masilla, proceder a lijar de nuevo hasta que la superficie quede suave, limpiar hasta que desaparezca el polvillo.
- 3er paso: Para la primera capa mezcle el Z DESMOLAC PU con SOLVENTE ZP, en proporción 1-1.
- Para la segunda capa utilizar el Z DESMOLAC PU sin diluir.
- Nota: El tratamiento de los bordes según los 3 pasos mencionados es muy importante para la vida útil del encofrado.

- 4to Paso: Después de desencofrar, revisar la plancha de encofrado y resanar con la mezcla en proporción 1 de Z DESMOLAC PU y 2 de SOLVENTE ZP.
 - Mezclar lo necesario porque se puede gelar el producto. Recomendamos, también que en los extremos de los encofrados se utilice una masilla (Z PORO) para evitar la fuga de la lechada del concreto.
-

Rendimiento

Un galón de Z DESMOLAC PU rendirá de 15m² a 20m² dependiendo del tratamiento y la calidad del encofrado.

Recomendaciones

- Utilizar el SOLVENTE ZP para la limpieza de la brocha, utilizar el Solvente ZP para diluir el Z DESMOLAC PU, que ayudara en la penetración en los poros del triplay. Con el mismo Solvente ZP hacer la limpieza de la brocha o herramientas.
 - Recomendamos guardarlo en sitio seco y si abre la lata, tapparla bien debido a que puede entrar humedad y gelar el producto.
 - Revisar que los tableros de triplay no tengan residuo de petróleo o parafina, limpiar con SOLVENTE ZP.
-

Presentación

- 1 Galón
 - 5 Galones
 - 55 Galones.
 -
-

Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
 - Un año desde su fecha de fabricación.
-

Seguridad

- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.
- Tener cuidado que no caiga en los ojos, si sucediera proceder a lavarse con abundante agua, usar protector de ojos.
- Debido a los olores aromáticos, recomendamos usar un respirador al aplicarlo.